241 LANKOFLOOR LIQUIDE

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

LES «PLUS» PRODUIT

- **Protection des bétons à long terme (rayures, chocs…)**
- **Traitement anti-usure**
- **Durcit les surfaces et stoppe le poudrage**
- **Imperméabilise les surfaces**

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ DURCISSEUR DE SURFACE, Protection des bétons à long terme

PROPRIÉTÉS

Agent de protection des surfaces des bétons et mortiers hydrauliques, prêt-à-l'emploi.
Il renforce la structure cristalline de surface par formation d'un réseau complémentaire, entre autres par fixation des éléments libres basiques des matériaux.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols, sols industriels, murs, terrasses,…
- Matériaux en béton, mortier, fibre ciment.
- Carreaux de terre cuite (après essai préalable).

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide
- **Couleur** : blanc laiteux
- **Masse volumique à +20°C** : 1,07 ± 0,02
- **pH** : 11 ± 1

MODE D'EMPLOI

- **241 LANKOFLOOR LIQUIDE** est prêt à l'emploi.
- Il s'applique au pinceau, au rouleau, au balai, au pulvérisateur, en intérieur comme en extérieur.
- La totalité du **241 LANKOFLOOR LIQUIDE** doit pénétrer dans le support afin d'assurer le durcissement de la couche superficielle.
- Il ne doit pas subsister d'excédent en surface.
- En première couche, diluer le produit à l'eau (10 à 20%) de façon à favoriser sa pénétration.
- La deuxième couche interviendra 30 min après la première, sous réserve que la température ambiante soit au moins égale à 10°C.
- Pour la protection des bétons, l'application doit être faite sur béton durci - minimum 28 jours d'âge.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation : +10°C à +30°C.
- Stockage à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.
- Le port de gants et de lunettes est recommandé.
- Du fait de son alcalinité, rinçage immédiat à grande eau en cas de contact avec la peau.
- L'application du **241 LANKOFLOOR LIQUIDE** doit être faite sur surfaces débarrassées des parties friables, nettoyées, dégraissées, dépoussiérées.
- **241 LANKOFLOOR LIQUIDE** est un produit d'imprégnation qui s'applique sur des supports absorbants.
- Éliminer totalement le produit excédentaire.
- Ne pas appliquer sur matériaux bitumineux, hydrofugés ou recouverts de peinture.
- Dans le cas d'application sur enduit décoratif, il est nécessaire de procéder à un essai préalable.
- Protéger impérativement les abords des surfaces traitées.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSOMMATION

- 1 litre par couche pour 5 à 8 m² en fonction de la porosité.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78